



Mapetack



**Könnyen eltávolítható,
diszperziós ragasztó
és fixálószer textil és
rugalmas
padlóburkolatokhoz**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Modul PVC és textil padlóburkolatok fektetése.
- Latex hátoldalú textil-, és természetes vagy szintetikus juta hátoldalú valamint rugalmas padlóburkolatok ragasztása.

A KÖVETKEZŐKRE

Minden nem nedvszívó aljzatra, mint például márványra, kerámia burkolólapokra, illetve PVC, gumi, linóleum, stb. burkolatokra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapetack** könnyen simítható, fehér, diszperziós akril ragasztókence, amelyet egyrétegű alkalmazásra fejlesztettek ki.

A **Mapetack** nem gyúlékony, és oldószert vagy más veszélyes anyagot nem tartalmaz. Ezért különleges óvintézkedések nélkül tárolható, és a felhasználás során az egészségre nem káros.

A **Mapetack** használható fixálószerként vagy hagyományos ragasztóként. Mindkét esetben könnyen, mindössze víz segítségével eltávolítható.

JAVASLATOK

- Ne használja felszálló nedvességnek kitett vagy az alábbiakban javasoltnál magasabb nedvességtartalmú aljzatokon.
- Ne használja nedvszívó vagy nedvességre érzékeny aljzatokon (pl. porózus betonon, fán, par-

kettán), mivel a **Mapetack** eltávolítása nehézkesé válhat, és deformációt okozhat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzat előkészítése

Az aljzat legyen nem-porózus, száraz, szilárd, sima, mechanikailag szilárd, tiszta, és a portól, zsírtól, olajtól illetve minden más, a tapadást akadályozó anyagtól mentes.

A meglévő padlóburkolatnak, mint például műkő, márvány vagy kerámia burkolólapok, az aljzatra jól kötődnek és teljes mértékben tisztának kell lennie. Amikor egyenetlen aljzatokat kell kiegyenlíteni, vagy repedéseket kell konzolidálni, olvassa el az esztrichkészítésre szolgáló anyagok műszaki adatait vagy forduljon a Mapei műszaki ügyfélszolgálatához.

A **Mapetack** nedvszívó aljzatról (pl. kiegyenlítő anyagról, cementkötésű vagy anhidrit esztrichről) történő későbbi eltávolításának megkönnyítésére először hordjon fel egy **Primer S**-ből, **Primer EP**-ből vagy **Primer MF**-ből készülő vízszigetelő réteget, és várja meg, amíg teljesen kiszárad. Az alapozó felhordása előtt karbidos vagy elektromos nedvességtartalom-mérővel ellenőrizze a nedvességtartalmat az aljzat egész vastagságában, figyelembe véve azt is, hogy az utóbbi csak hozzávetőleges eredményt ad. Feltétlenül győződ-

Mapetack



Szőnyegpadló fektetése
Mapetack-kel



Mapetack-kel ragasztott
szőnyegpadló
eltávolítása

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	krémfehér kence
Szín:	fehér
Sűrűség (g/cm ³):	1,00
pH:	8,0
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	17,000 (6-os rotor - 20 fordulat/perc)
Szárazanyag tartalom (%):	62
EK 99/45 szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs
Vámtarifaszám	3506 91 00

ALKALMAZÁSI ADATOK

Megengedett felhordási hőmérséklettartomány:	+15°C-tól +35°C-ig
Várakozási idő:	0 - 10 perc
Nyitott idő:	20 perc
Járható:	azonnal
Megengedett felhordási hőmérséklettartomány:	+15°C-tól +35°C-ig
Teljesen terhelhető:	12 - 24 óra után
Fixálószerként alkalmazva:	amikor a ragasztó színe fehérrel áttetszővé válik
Nedvességállóság:	nem
Öregedésállóság:	Előző
Padlófűtés fölé:	alkalmas
Görgős székkek alatt:	jó

jön meg arról, hogy felszálló nedvesség nincs jelen.

A nedvességtartalomnak a következőnek kell lennie: cementkötésű aljzatok esetén legfeljebb 2,5-3%, gipsz- és anhidrit bázisú aljzatok esetén legfeljebb 0,5%.

A szigetelő rétegek feletti úsztatott aljzatok illetve a puszta földön lévő aljzatok alá párazáró fóliát kell teríteni, a nedvesség felszivárgás megakadályozására.

A ragasztó felhordása

a) **Modul** burkolatok (megcsúszás-gátló) fixálószerként alkalmazva.

A **Mapetack**-ot Mapei 1. számú fogazott simítóval hordja fel az aljzatra olyan mennyiségben, hogy az anyagfelhasználás kb. 150-200 g/m² legyen. A ragasztó hengerrel is felhordható, ebben az esetben 10-15%-nyi vízzel kell hígítani (anyagszükséglet: 100-150 g/m²).

A modulburkolat fektetése előtt feltétlenül meg kell várni, hogy a ragasztóból a víz elpárologjon (kb. 20-30 perc), azaz, hogy a **Mapetack** színe fehérről átlátszóvá változzon. A modulburkolatot 3 órán belül kell felragasztani. Fektetés után azonnal simítsa el a padlóburkolatot.

b) Állandó ragasztóként alkalmazva anynyi **Mapetack**-ot hordjon fel egyenletesen terítve az aljzatra, hogy a modul burkolólapok hátoldalát teljesen fedje be. A kiszellőztetési idő 0 és 10 perc között változhat a hőmérséklettől és a felhordott ragasztómennyiségtől függően.

A padlóburkolatot a ragasztó nyitott idején belül, azaz kb. 20 percen belül kell ráfektetni. Az anyagszükséglet általában 250-350 g/m² között változik. A felület ez után hagyományos módon, fa simítóval vagy hengerrel simítható el.

Kövesse a padlóburkolat gyártójának a felragasztásra vonatkozó előírásait.

Tisztítás

A padlóburkolat eltávolítása után a **Mapetack** az aljzatról lehetőleg langyos vízzel és szokványos padlótisztító szerrel távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

A ragasztás fajtájától függően kb. 150 - 350 g/m².

KISZERELÉS

A **Mapetack** 9, 5 és 2,5 kg-os vödrökben kapható.

TÁROLÁS

A **Mapetack** szállítása és tárolása során fagytól védendő. Normál körülmények között és eredeti bontatlan csomagolásban tárolva a **Mapetack** 24 hónapig őrzi meg minőségét.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Bár e termékleírásban közölt műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapszanak, az összes fenti adat minden esetben kizárólag tájékoztató jellegűnek tekintendő, és hosszú távú gyakorlati alkalmazásban szerzett tapasztalatokkal kell megerősíteni őket. Ezért mindenki, aki a terméket használni kívánja, előzetesen maga kell, hogy meggyőződjék arról, hogy a termék az adott felhasználásra alkalmas-e. A termék használatából eredő következményekért minden esetben egyedül a felhasználó felelős.



Ez a szimbólum a Mapei diszperziós ragasztóit azonosítja, és azt jelöli, hogy nincs szükség a tűzveszélyes anyagokra vonatkozó tűzvédelmi bizonylatra.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak



A MAPEI CSOPORT-MINŐSÍTETT RENDSZEREI (Minőségbiztosítási, Környezetvédelmi és Munkabiztonsági)



MAPEI S.p.A. - ITALY



MAPEI FRANCE



MAPEI INC - CANADA



FISCOH MAPEI AS - NORWAY



MAPEI S.p.A. - ITALY



MAPEI GROUP S.p.A.



MAPEI SA - GERMANY